



MB MIKRO - Hloubková penetrace

TECHNICKÝ LIST

Použití: MB MIKRO - Hloubková penetrace je základní nátěr na všechny savé anorganické materiály, používá se pro zpevnění a sjednocení podkladu. Vyznačuje se výbornou přilnavostí a vysokým průnikem do podkladu (mikro částice zpevňujícího polymeru). Lze jej užít i ke zvýraznění „mokrého“ vzhledu přírodních kamenů, cihel a jiných savých obkladů. Používá se na staré i nové omítky, cihly, cementové omítky, betony, pórobetony, sádkokartony, dřevotřísky, cementopískové desky apod. Pro svůj vysoký průnik do podkladu je určen k penetrování všech betonových povrchů pod ochranné barvy, samonivelační a izolační stěrky.

Složení: Směs vody, mikro disperze styren-akrylátového kopolymeru a aditiv.

Vzhled: Lehce mléčná kapalina, po zaschnutí transparentní.

Příprava podkladu: Podklad musí být soudržný, nemastný, čistý, suchý, bez vodorozpuštěných solí, nové omítky musí být vyzrálé. Staré nesoudržné nátěry je nutné odstranit. Všechny nenatírané povrchy důkladně zakrýt!

Aplikace: Nanáší se převážně v jedné vrstvě, u silně savých podkladů ve dvou vrstvách. Při teplotě vzduchu a podkladu 20 °C a relativní vlhkosti 65 % lze penetrační nátěr přetírat po 4 až 6 hodinách v závislosti na podmínkách (vždy až po zaschnutí). Aplikační rozmezí teplot pro nanášení je od +5 °C do +30 °C.

Způsob nanášení: Válečkem, štětcem, stříkáním.

Orientační spotřeba: 0,1 l/m² podle savosti podkladu.

Ředění: Přípravek je dodáván v aplikační koncentraci. Na velmi savé podklady možno ředit až 1:3, opakovat nátěr.

Údržba náradí: Po skončení práce omýt vodou.

Balení: Plastové láhve 1kg, kanystry 5kg, 10kg (tolerance plnění ± 5%)

Expirační doba: 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Skladování: V původním uzavřeném obalu při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!

Hygiena / bezpečnost práce: Při práci zajistit větrání. Chraňte oči a kůži ochrannými prostředky (brýle, pracovní oděv, gumové rukavice). Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Dodržovat všechny bezpečnostní a hygienické opatření pro práci s chemikáliemi. Zabezpečit před nepoučenými osobami a dětmi.

První pomoc: Výrobek není klasifikovaný jako nebezpečný, ale může vyvolat alergickou reakci. **Při nadýchání:** Doprovést postiženého na čerstvý vzduch. Vyhledat lékařskou pomoc. **Při styku s kůží:** Sundat postižený oděv, potřísněnou pokožku omýt vodou a mýdlem a ošetřit regeneračním krémem. V případě přetrvávajících potíží vyhledat lékaře. **Při zasažení očí:** Okamžitě vypláchnout proudem čisté vody minimálně 10 min. Nepoužívat žádné neutralizační prostředky, vyhledat lékaře. **Při požití:** Vypláchnout ústa pitnou vodou, vypít cca 1 l vody, vyhledat lékaře.

Pokyny pro odstraňování odpadů:

Přípravek odstraňovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

- Přípravek jako odpad – 080 112 Jiné odpadní barvy a laky, kat. O.
- Kontaminovaný obal – kód 150 102 Plastové obaly, kat. O.
- Při styku s vodou zabránit úniku produktů do vodních toků a kanalizace.

Výrobce: MB MINERAL s.r.o. Keteňská 973/6, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, www.mbmineral.cz

Veškeré údaje v tomto technickém listu jsou doporučením, které vychází z aktuálního stavu technického poznání výrobce. Doporučujeme vždy předem přípravek vyzkoušet na malé zkušební ploše.

Datum vydání: 01. 03. 2017. Tímto vydáním se ruší platnost všech dříve vydaných technických listů.